

Adesivo per Caravan 145/31 HV

Adesivo PUR mono-componente per riparazioni

Caratteristiche del prodotto:

Base:	poliuretano, mono-componente, indurimento: con umidità
Consistenza:	tixotropico, solido, non scorre
Viscosità (20°C):	circa 84.000 mPas
Residui solidi:	100% senza solventi
Densità:	1,20 g/cm ³
Colore:	giallo-marrone
Temperatura di applicazione:	> +10 °C
Modo di applicazione:	Su un lato. Direttamente dalla cartuccia, spalmare uniforme con una spazzola dentata.
Resa:	250 – 350 g/m ²
Tempo aperto (20 °C): - senza spruzzo d'acqua: - con spruzzo d'acqua:	circa 30 minuti circa 5 minuti (dal contatto con l'acqua)
Tempo d'indurimento/ di pressione (20 °C): Tack iniziale: Resistenza finale:	spruzzare con acqua (20 – 40 g/m ²) dopo > 3 ore dopo alcuni giorni
Diluizione:	non necessaria
Pulizia:	diluente 1 RK (solo per colla superflua non indurita sugli attrezzi)
Norme di sicurezza:	Xn nocivo Difenilmetandiisocianato, isomeri e omologi Difenilmetan-4,4-diisocianato Modified MDI
Resistenza al freddo:	non sensibile al gelo, reazione reversibile della viscosità
Stoccaggio:	12 mesi nella cartuccia chiusa da +5 °C a + 25°C. Cartucce già aperte e utilizzate possono essere conservate ancora per alcuni mesi (sostituire eventualmente l'ugello)

